

## PRODUKTBLAD

### PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **PANELLACK 20**

Panellack 20 är en vattenburen klarlack avsedd för invändiga ytor som träpanel, tegel betong et.c., där underlagets egen struktur skall framhävas.

Panellack 20 innehåller UV -absorberande komponenter som begränsar träets naturliga gulning.



### TEKNISKA DATA

Glans:	20
Sträckförmåga:	c:a 6-10 m <sup>2</sup>
Torktid: Beröringsbar:	1 h
Övermålningsbar:	4 h
Genomhärdad:	2-3 veckor
Densitet:	1,05
Volymtorrhalt:	26%
Rengöring verktyg:	vatten
Förtunning:	vatten
Lägsta användningstemperatur:	+8°C
Tvättbarhet:	>2000 varv, fullt tvättbar
Kulör:	Transparent och Vitttonad.
Kan nyanseras i LIWA TINT brytsystem.	
Förpackning:	1lit, 2,5lit.

### BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta. Vanligtvis erfordras två strykningar. Efter första strykningen avslipas ytan lätt med fint slippapper för att avlägsna ev. fiberresning.

Förvaras frostfritt.  
Silad för airless sprutmålning.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel. Använd ej rengöringsmedel som innehåller alkohol.



Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

### HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 3

Klassningen är främst föranledd av produktens innehåll av filmbildare (<1%) och innehåll av UV-absorbent (0.15%).

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM. Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

1 = obetydlig	2 = ringa	3 = någon
4 = måttlig	5 = begränsad	6 = hög under vissa förhållanden
7 = hög	8 = mycket hög	9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för