

PRODUKTBLAD

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnamn: **KLARLACK 90**

LIWA Klarlack 90 är en lacknaftaburen uretanklarlack avsedd för in- och utvändigt bruk.

Klarlack 30 lämpar sig väl för paneler, dörrar, möbler och trä detaljer på båtar.

Efter tork ger Klarlack 90 en blank, vacker lyster.



TEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Glans: | 90 |
| Sträckförmåga: | c:a 8-12 m ² |
| Torktid: Beröringsbar: | 3 h |
| Övermålningsbar: | 10-12 h |
| Genomhärdad: | 3-4 veckor |
| Densitet: | 0,91 |
| Volymtorrhalt | 42% |
| Rengöring verktyg: | lacknafta |
| Förtunning: | lacknafta |
| Lägsta användningstemperatur | +5°C |
| Tvättbarhet: | >2000 varv, fullt tvättbar |
| Kulör: | Transparent |
| Förpackning: | 0,5lit, 1it, 4lit. |

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD

Före målning skall underlaget rengöras och avfettas.

Använd fint slippapper för att erhålla en slät och fin yta för färdigstrykning.

Påföres med pensel, slätas väl.

Förtunna lacken med c:a 20% lacknafta till första strykningen.

Stryk gärna flera tunna skikt med en lätt avslipning mellan skikten. Använd fingraderat slippapper.

Produkten uppnår sin fulla hårdhet först efter 3-4 veckor.

Avtorkas med mild tvällösning eller syntetiskt tvättmedel.



HÄLSO och MILJÖDEKLARATION

LHM Klass = 6

Klassningen är främst föranledd av lacknaftans aromatinnehåll.

LÄS
VARNINGS-
TEXTEN

MÅTTLIGT
HÄLSOSKADLIGT

LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration är baserat på en 9-gradig skala, LHM.

Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:

| | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| 1 = obetydlig | 2 = ringa | 3 = någon |
| 4 = måttlig | 5 = begränsad | 6 = hög under vissa förhållanden |
| 7 = hög | 8 = mycket hög | 9 = extremt hög |

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för