

# LIWA FÄRG

## Produkt blad Front Grundolja

Datum: 2010-03-15 ( 2009-06-10 )

### Produktbeskrivning:

LIWA newFRONTier GRUNDOLJA

Impregnerande alkydolja till förbehandling av allt bart trä. Produkten bygger på nanoteknologi som ger en produkt med bra penetrering i virket och genom sin hydrofoba karaktär motverkar fuktsvängningar i virket. Försvårar angrepp mot beväxtning på ytan.

### Tekniska data:



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l): | 6-12,<br>varierar efter träets sugförmåga |
| Övermålningsbar :                  | 6 timmar, eller vått i vått               |
| Genomhärdad :                      | flera dygn                                |
| Densitet:                          | 1.01                                      |
| Torrhalt:                          | 20 volym %, 21 vikt%                      |
| Förtunning:                        | vatten,<br>dock normalt ingen spädning    |
| Rengöring av verktyg :             | vatten och tvållösning                    |
| Förvaring:                         | svalt, frostfritt och väl försluten       |
| Lägsta anv.temp.:                  | +8 °C                                     |
| Emballagestorlek:                  | 1 , 3, 10 liters                          |

**VOC-märkning** kategori f, **VB** lasyr, olja eller bets i tunt skikt  
Aktuell halt <20 gram/liter - gränsvärde max 130 gram/liter ( 2010)

### Anvisningar:

Nytt och bart, sugande trä, grundas, mättas med FRONT Grundolja.  
Före målning skall underlaget rengöras.  
Används som förbehandling innan målning med FRONT Utegrund.

Burken omröres före användning.  
Påföres med pensel.

Maximal fukthalt i trä vid målning är 15%.

Säkerställ alltid om ovanstående produktdata är det senast gällande.  
De aktuella produkttegenskaperna kan ändras i takt med den tekniska utvecklingen.  
Alla upplysningar är baserade på vår kunskap och gällande lagstiftning.