

# LIWA

## FÄRG

## Produkt blad Front Utegrund

Datum: 2010-03-15 ( 2009-06-10 )

### Produktbeskrivning:

LIWA newFRONTier UTEGRUND

Vattenburen pigmenterad alkydoljegrundfärg för trä.  
Används till mellanbehandling eller grundning av trä utvändigt.  
Produkten bygger på nanoteknologi samt en mikromolekylär penetrerande alkydolja. Oljeöverskottet medverkar till mättnad av träet för minimal fuktupptagning och säkrar vidhäftning för efterföljande behandling.

### Tekniska data:



Glans :	matt, 6
Sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l):	6-10, varierar efter träets sugförmåga
Torktid vid 23 °C, 50%RF:	klibbfri ca 6 timmar
Övermålningsbar :	18 timmar
Genomhärdad :	flera dygn
Densitet:	1.36
Torrhalt:	41 volym %, 62 vikt%
Förtunning:	vatten, dock normalt ingen spädning
Rengöring av verktyg :	vatten och tvållösning
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl försluten
Lägsta anv.temp.:	+8 °C
Emballagestorlek:	1 , 3 , 10 liters

**VOC-märkning** kategori g, VB isolerande grundfärg  
Aktuell halt <30 gram/liter - gränsvärde max 30 gram/liter ( 2010)

### Anvisningar:

Före målning skall underlaget rengöras.  
Används som grundfärg före färdigbehandling med FRONT Täcklasyr,  
FRONT Husfärg eller FRONT Fönsterfärg.  
Nytt och bart, sugande trä, grundas, mättas med FRONT Grundolja.

Burken omröres före användning.  
Påföres med pensel, roller eller spruta.  
Vid rullning eller sprutning, skall man alltid efterstryka med pensel  
för att arbeta in grundfärgen i träunderlaget.  
Maximal fukthalt i trä vid målning är 15%.

Säkerställ alltid om ovanstående produktdata är det senast gällande.  
De aktuella produkttegenskaperna kan ändras i takt med den tekniska utvecklingen.  
Alla upplysningar är baserade på vår kunskap och gällande lagstiftning.