

LIWA FÄRG

Produkt blad Front Husfärg

Datum: 2010-03-15 (2009-06-10)

Produktbeskrivning:

LIWA newFRONTier HUSFÄRG

Front Husfärg är avsedd för målning av trä utvändigt, omålat eller tidigare målat. Akrylbaserad, oljeförstärkt nanobaserad hybridprodukt som ger en oljefärgsblank(60) yta i många år. Det akrylbaserade hybridsystemet ger en smutsavvisande, glatt och vattenfrånstötande yta där svampar och sporer har svårt att vidhäfta. Färgfilmens armering och elasticitet bidrar starkt till långtidshållbarheten. Produkten är ett Bra Miljöval.

Tekniska data:



Glans :	60, oljefärgsblank
Sträckförmåga (m ² /l):	6-8 på ohyvlat virke 10-12 på hyvlat virke
Torktid vid 23 °C, 50%RF:	klibbfri ca 1-2 timmar
Övermålningsbar :	4-6 timmar
Genomhärddad :	flera dygn
Densitet:	1.22
Torrhalt:	45 volym %, 55 vikt%
Förtunning:	skall användas oförtunnad
Rengöring av verktyg :	vatten och tvållösning
Förvaring:	svalt, frostfritt och väl försluten
Lägsta anv.temp.:	+8 °C
Emballagestorlek:	1, 3 ,10 liters

VOC-märkning kategori d, VB - färg för trä, metall eller plast utomhus
Aktuell halt <15 gram/liter - gränsvärde max 130 gram/liter (2010)

Anvisningar:

Före målning skall underlaget rengöras.
Nytt och bart, sugande trä, grundas, mättas med FRONT Grundolja.
Grundstrykes(mellanstrykning) med FRONT UTEGRUND.

Burken omröres före användning.
Påföres med pensel, roller eller spruta.
Vid rullning eller sprutning, bör man alltid efterstryka med pensel för att arbeta in färgen i träunderlaget.

OBS! Vattensamlingar på t. ex vågräta konstruktioner kan orsaka fuktinträning och avflagnig.

Maximal fukthalt i trä vid målning är 15%.

Säkerställ alltid om ovanstående produktdatablad är det senast gällande.
De aktuella produkttegenskaperna kan ändras i takt med den tekniska utvecklingen.
Alla upplysningar är baserade på vår kunskap och gällande lagstiftning.