

LIWA

FÄRG

Produkt blad Front Murfärg

Datum: 2010-03-15 (2009-06-11)

Produktbeskrivning:

LIWA newFRONTier MURFÄRG

Front Murfärg är en nanomodifierad silikonhartsfärg med hydrofob (vattenfrånstötande) yta. Produktens användningsområde är mineraliska fasta underlag utvändigt. Front Murfärg ger en starkt vattenfrånstötande yta där färgfilmen ”andas” och har en stor genomsläpplighet för koldioxid och vattenånga. Den **matta** färgfilmen har stor smutsavvisande effekt som försvårar vidhäftning av alger, svamp och mikroorganismer. Full verkan av den vattenfrånstötande egenskapen sker först efter ca 1 månad, beroende på förekommande nederbörd. Nyansering av Murfärgen, ger något längre tid för att effekten skall uppnås.

Tekniska data:



Glans :	matt
Sträckförmåga (m ² /l):	5-7 per strykning
Varierar, beror på underlagets beskaffenhet och val av appliceringsmetod	
Torktid:	6 timmar - övermålningsbar
Densitet:	1.6
Volymtorrhalt:	52 %
Rengöring och förtunning:	Vatten, Verktyg bör rengöras omgående
Lägsta anv.temp.:	+6 °C
Emballagestorlek:	1, 3, 10 liters
Nyansering Vit bas med max 3 % brytpasta	

VOC-märkning kategori c, VB - färg för ytor av mineraliskt material utomhus
Aktuell halt <15 gram/liter - gränsvärde max 40 gram/liter (2010)

Anvisningar:

Putsen eller annan mineralisk yta som skall målas måste vara fritt från utfällningar, rent, torrt, hållfast och frostfritt.

Grundbehandling utföres med Front Hydrogrund, beroende på underlagets kondition.

Vid två strykningar, kan första strykningen spädas med 10 % vatten..

Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta.
Silad för airless sprutmålning.

Säkerställ alltid om ovanstående produktdatablad är det senast gällande.
De aktuella produkttegenskaperna kan ändras i takt med den tekniska utvecklingen.
Alla upplysningar är baserade på vår kunskap och gällande lagstiftning.